



Brik

Smalto sintetico da ritocco multiuso per supporti esterni ed interni

GENERALITÀ

“BRIK” è una serie di antiruggini di fondo e smalti/vernici di finitura, alchidici lungo olio, monocomponenti, ad essiccazione chimico ossidativa, dotati di elevato potere coprente, brillantezza o opacità, di pienezza di colore, di auto distensione, iningiallenza e buona resistenza agli agenti atmosferici e agli aggressivi ambientali in genere. L'alta percentuale di additivazione anti ossidativa, rendono i prodotti vernicianti contenuti in “BRIK” adatti ad applicazioni in esterni ed interni, e su svariati tipi di supporto adeguatamente preparati quali principalmente legno e ferro, ma anche superfici metalliche anche critiche e murali, nonché superfici laccate e in PVC. Il film secco è resistente ai lavaggi anche con acqua calda fino a +80°C ed ai classici detergenti per la pulizia casalinga. Non adatto a trattare superfici calpestabili.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto, integro e compatto, esente da residui friabili, polverosi ed oleosi, o comunque inquinanti in generale. Le superfici lignee nuove o vecchie devono avere un tasso residuo di umidità relativa inferiore al 10%. Se ritenuto necessario, carteggiare la superficie da trattare, con carta abrasiva a grana finissima.

APPLICAZIONE

Con pennello di pura setola a strati sottili e leggeri. Far trascorrere almeno 24 ore tra una mano e la eventuale seconda. Applicare con temperature (ambiente e supporto) comprese tra +5°C e +30°C. Non applicare su superfici fortemente assolate, calde o gelide, in presenza di forte ventilazione, in imminenza di pioggia o comunque in ambienti con elevata umidità relativa (non superiore all'80%). In interni, aerare i locali durante l'applicazione. Durante tutte le fasi di manipolazione del prodotto, utilizzare sistemi individuali di protezione delle mani, del viso, della pelle, indossando guanti, visiera, occhiali, tuta da lavoro, osservando le basilari regole di igiene personale. Contiene sostanze sensibilizzanti.

INFORMAZIONI TECNICHE

ASPETTO

Liquido fluido, di odore acre tipico di solvente

VISCOSITÀ DI FORNITURA (a 23 ± 2°C)

30" ± 5 Coppa Ford 8 per le Antiruggini;
 80" ± 10 Coppa Ford 4 per il Flatting Lucido;
 125" ± 10 Coppa Ford 4 per il Flatting Opaco
 16" ± 2 Coppa Ford 4 per l'Alluminio;
 12" ± 2 Coppa Ford 4 per gli Speciali;
 180" ± 10 Coppa Ford 4 per gli Smalti.

GRADO DI MACINAZIONE

Scala N.S.: > 7; > 5 solo per le Antiruggini.

BRILLANTEZZA (Unità gloss 60°)

< 5 per le Antiruggini;
 > 90 per il Flatting Lucido;
 < 15 per il Flatting Opaco;
 70 ± 5 per l'Alluminio;
 80 ± 5 per gli Speciali;
 90 ± 5 per gli Smalti.

PESO SPECIFICO (a 23 ± 2°C)

Kg/lit 1,67 ± 0,05 per le Antiruggini;
 Kg/lit 0,91 ± 0,05 per i Flatting;
 Kg/lit 1,00 ± 0,05 per l'Alluminio;
 Kg/lit 1,12 ± 0,05 per gli Speciali;
 Kg/lit 1,16 ± 0,05 per lo Smalto Bianco;
 Kg/lit 1,05 ± 0,05 per lo Smalto Nero;
 Kg/lit 1,10 ± 0,10 per gli Smalti Colorati.

RESIDUO SECCO (in peso)

83% ± 1 per le Antiruggini;
 35 ± 1% per i Flatting;
 47- 52% per l'Alluminio e gli Speciali;
 69 - 75% per gli Smalti.

LAVAGGIO ATTREZZI

Con "DILUENTE ACQUARAGIA" immediatamente dopo l'uso.

DILUIZIONE

Nessuna, prodotto pronto all'uso. Rimescolare bene prima dell'uso. Con il 5% in volume di "DILUENTE ACQUARAGIA" solo dopo lungo stoccaggio del barattolo intoccato.

RESA TEORICA

Mq/lit: 8 - 16 per mano per uno spessore del film secco di 30 - 50 micron. Rispettare tali spessori per ogni mano applicativa al fine di evitare anomalie quali raggrinzamenti e tempi di essiccazione molto lunghi, specie in profondità.

ESSICCAZIONE

Fuori polvere in 1 - 2 ore; al tatto in 3 - 5 ore; circa 24 ore in profondità, sovraverniciabile dopo 24 ore.

TINTA

Antiruggini - Grigio e Rosso; Flatting - Neutro; Alluminio - RAL 9006; Speciali - Oro Ricco e Oro Pallido; Smalti - Bianco Lucido e Opaco; Nero Lucido e Opaco; RAL 1013; RAL 1021; RAL 3000; RAL 5010; RAL 5015; RAL 6002; RAL 6005; RAL 7016; RAL 7035; RAL 7040; RAL 8011; RAL 8017; RAL 9002.

CONFEZIONI DI VENDITA

Latte di metallo da 0,125 lt.

STOCCAGGIO

Conservare nel contenitore originale ben sigillato, lontano da fonti di calore e di elettricità, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. In queste condizioni il contenuto rimane stabile per almeno 24 mesi.

CLASSIFICAZIONE COV

Pitture monocomponenti ad alte prestazioni. Valore Limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (categoria A/i, tipo BS): 600 g/l (2007); 500 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 500 g/l di COV. Valore max di COV effettivo: 430 g/l

CLASSIFICAZIONE COV (per flatting)

Vernici e impregnanti per legno per finiture interne/esterne, compresi gli impregnanti opachi. Valore Limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (categoria A/e, tipo BS): 500 g/l (2007); 400 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 400 g/l di COV. Valore max di COV effettivo: 396 g/l