



Nerobit

Vernice nera bituminosa

GENERALITÀ

“NEROBIT” è un primer monocomponente a base di bitumi pregiati disciolti in solventi nel pieno rispetto delle normative vigenti ed è caratterizzata da una buona resistenza all'azione corrosiva delle acque inquinanti. Per le sue caratteristiche è indicata per rivestire manufatti in ferro, tubi, serbatoi da interrare, pareti in calcestruzzo o muratura controterra; inoltre è il prodotto ideale per l'impiego come primer per guaine bituminose.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Ferro nuovo: carteggiare o spazzolare, se necessario, per rimuovere l'eventuale calamina e sgrassare con diluente “NITRO”.

Ferro già verniciato e parzialmente degradato: carteggiare o spazzolare rimuovendo completamente ogni traccia di ruggine ed eventuali strati sfoglianti di smalti vecchi. Pulire e sgrassare con diluente “NITRO”. Sulle parti corrose applicare una o più mani di antiruggine e nei casi più gravi anche una prima mano di convertitore di ruggine.

Supporti cementizi o in muratura: spazzolare e spolverare fino a rimuovere eventuali frammenti, parti friabili, formazioni vegetali.

In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto ed esente da residui oleosi.

APPLICAZIONE

A pennello, a rullo, a spruzzo. Far trascorrere 6 - 8 ore tra una mano e l'altra (in genere due mani sono sufficienti). Applicare con temperature comprese tra + 5°C e + 30°C. Non applicare su superfici assolate, calde o gelide, in presenza di forte vento, in imminenza di pioggia o comunque in ambienti con elevata umidità relativa. In interni, aerare i locali durante l'applicazione. Rimescolare bene prima dell'uso e della eventuale diluizione.

INFORMAZIONI TECNICHE

VISCOSITÀ DI FORNITURA	19" ± 1 tazza Ford 4 a 23 ± 2°C
PESO SPECIFICO	Kg/lit: 1,05 ± 0,05 a 23 ± 2°C
RESIDUO SECCO	47.50% ± 2
LAVAGGIO ATTREZZI	Con diluente Nitro immediatamente dopo l'uso

DILUIZIONE

Pronto all'uso; eventualmente al massimo con 10% in peso (15% in volume) di diluente "SINTETICO EXTRA" (solo per la prima mano e per supporti molto assorbenti).

RESA TEORICA

Mq/lit: 10 - 12 per mano

ESSICCAZIONE

Al tatto in circa 2 ore; fuori polvere in 30 minuti ;
in profondità circa 12 ore

TINTA

Nera

CONFEZIONI DI VENDITA

Latte di metallo da 0,750 lt - 4 lt - 16 lt

STOCCAGGIO

Conservare nella confezione originale ben sigillata, lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.

CLASSIFICAZIONE COV

Primer fissanti. Valore Limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (categoria A/h, tipo BS): 750 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 750 g/l di COV. Valore effettivo COV: 389,50 g/l.